



HOLZMASSELOSUNG

Bazė glaisto ruošimui

Aprašymas:

BORMA HOLZMASSELOSUNG paruošta naudojimui surišimo derva, skirta individualiam glaisto ruošimui. Sumaišius ją kartu su medžio dulkėmis, gaunama lengvai tepama pasta. Priklausomai nuo medžio rūšies, jo su sugeriamųjų savybių, medžio dulkių grūdėtumo ir pastos konsistencijos, kurią norite išgauti, mišinio santykis turėtų būti: $\frac{1}{4}$ dalis medžio dulkių ir $\frac{3}{4}$ dalys dervos. Surišimo derva nekeičia medžio, kurio dulkės naudojamos glaisto ruošimui, spalvos. Gautą glaistą galima dažyti arba lakuoti vandens ar skiediklio pagrindo medžiagomis.

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Agregatinė būsena: skystis

Spalva: bespalvė

Kvapas: tipinis

Skiedimui: skiedikliai, nitro skiedikliai, acetonas

Tirpumas vandenyje: išsisklaido, bet netirpsta

Naudojimo instrukcija:

Jei defektas nedidelis, patartina naudoti skystesnę glaistą. Tačiau, jei defektai yra didesni, geriau dengti tirštesniu užpildu, nes medžiaga džiūdama traukiasi. Defektą užpildykite 1 ar 2 sluoksniais, priklausomai nuo reikalingo kiekio, nuimdami perteklių. Glaisto džiūvimo laikas — 5-45 minutės, priklausomai nuo užtepto sluoksnio storio. Nudžiūvusį paviršių galima šlifuoti šlifavimo popieriumi ir dengti laku ar beicu.

Laikymo instrukcija:

Laikyti talpas sandariai uždarytas, gerai vėdinamoje patalpoje, atokiai nuo ugnies, karštų objektų, kibirkščių ir elektrostatinų iškrovų. Saugoti nuo užšalimo. Produkto galiojimo terminas — 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, jei laikomas originaliai uždarytose talpose ir patalpoje, kurioje temperatūra yra tarp 5°C ir 25°C.

Pakuotės:

1 l talpos skardinės su dangteliu su apsauga nuo vaikų.

Dėmesio!

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Vis dėlto mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių tęstinumą.