



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PARQUET OIL

Parкетинis aliejus

Aprašymas:

Natūralaus aliejaus ir aukštos kokybės dervų mišinys, skirtas medinių grindų dengimui (1 arba 2 sluoksniais). Tinka ir minkštai, ir kietai, o ypač — porėtai medienai. Taip pat gali būti naudojamas durų, langų rėmų, grindjuosčių dengimui. Skirtas tik vidaus darbams. Sudėtyje nėra formaldehidų.

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Agregatinė būsena: skystis

Spalva: bespalvis

Kvapas: tipinis

Skiedimas: paruoštas naudoti. Prireikus galima skieti iki 15% su Solvoil 04 arba Solvoil 06

Dengimas: šepetėliu, voleliu arba minkšta medvilnine skiaute.

Išeiga: 80-100 ml/m², priklausomai nuo dengimo būdo ir medienos porėtumo.

Džiūvimo laikas: 6-8 valandos, priklausomai nuo sluoksnio storio ir medienos porėtumo.

Kitas sluoksnis: po 12-18 valandų.

Darbinė temperatūra: ne žemesnė nei +10°C

Laikymo temperatūra: ne žemesnė nei +5°C, saugoti nuo užšalimo.

Įrankių valymui: White spiritas

Saugumo informacija: degus.

Grindų paruošimas

Nušlifaukite paviršių, nuvalykite alyvas, riebalus, vaškus, silikoną ir senus dažus. Užpildykite plyšius Holzmasselösung (baze glaisto ruošimui). Patartina dar kartą nušlifuoti 150-180 grūdėtumo šlifavimo popieriumi. Prieš dengdami pirmą sluoksnį, nuvalykite visus dulkių likučius. Galimas medienos drėgnumas: 9-12%. Aliejus ant ryškios spalvos ar egzotinės kilmės medienos (Lapacho, Ipe, Iroko, raudonmedžio ir pan.) džiūna lėčiau, patartina ant tokios medienos tepti labai ploną pirmą sluoksnį. Gera ventiliacija pagreitins džiūvimo procesą.

Naudojimo instrukcija:

Prieš naudodami gerai suplakite skardinę. Naudokite švarias talpas ir įrankius. Denkite lygiais ir ne per storais sluoksniais. Pirmam sluoksniui išdžiūvus, prieš dengdami antrą sluoksnį, grindis nušlifaukite 220-240 grūdėtumo popieriumi, nuvalykite dulkes. Šlifaukite lengvai bet lygiai. Medžiaga nesuderinama su kitomis bazėmis ar lakais.

Rekomenduojami dengimo ciklai:

Grindų impregnavimui: denkite and šlifuoti ir švaraus paviršiaus vieną arba du sluoksnius minkšta medvilnine skiaute. Medžiagos kiekis—80 g/m². Jei mediena mažai porėta, medžiaga pirmam sluoksniui gali būti skiedžiama White spiritu. Grindų lakavimui: denkite and šlifuoti ir švaraus paviršiaus vieną arba du sluoksnius voleliu arba šepetėliu. Medžiagos kiekis—180 g/m².

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

**BORMA WACHS™**

PARQUET OIL

Parquetinis aliejus

Laikymo instrukcija:

Laikyti gerai uždarytoje talpoje, gerai vėdinamoje patalpoje, atokiai nuo ugnies, karštų ar lengvai užsidegančių šaltinių. Saugoti nuo užšalimo.

Pakuotės:

1 l, 5 l skardinės

Galimas blizgesys: matinis 10%, pusiau matinis 30%, pusiau blizgus 60%, blizgus 90%.

Dėmesio!

Pjuvenos, medvilninė medžiaga, popierius ir pan. produktai, prisigėrę medžiagos, gali savaime užsidegti. Jei šie produktai naudojami grindų valymui, užtikrinkite gerą patalpų ventiliaciją, kuri pagreitina džiūvimą arba po naudojimo perplaukite valymo priemones vandeniui.

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Vis dėlto mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių testinumą.