



Techninių duomenų lapas

Borma Glass 2K

Skaidrus dvikomponentis
epoksidinis užpildas / klijai stiklui



APRAŠYMAS

Speciali dviejų komponentų epoksidinė medžiaga, pasižyminti dideliu skaidrumu, tinkama užpildyti ertmes ir įvairių medžiagų defektus, bei dekoratyvinių užpildų gamybai. BORMA GLASS 2K gali būti dažomas ir naudojamas kaip užpildas, taip pat kaip rišiklis, kaip klijai arba kaip įvairių medžiagų (pvz., medžio, cemento, metalo) apsauginė

danga. Labai didelis atsparumas braižymui ir agresyvioms cheminėms medžiagoms.

TINKAMAS NAUDOTI:

Stalams ir vidaus interjero baldams, dirbi-
niams iš kompozicinės medžiagos, ornamen-
tams, plytelėms, meno kūriniams

MIŠINIO SANTYKIS

A dalis derva : B dalis kietiklis = 100 : 40

Charakteristikos A KOMPONENTAS: derva	M.V.	Vertė
Specifinis svoris	g/cm ³	1,10 ± 0,10
Klampumas pagal Brookfield a 20°C	mPa s	800 ± 200
Klampumas #4 FORD	min	4,5 ± 1
Spalva	Gardner	< 1

Charakteristikos B KOMPONENTAS: kietiklis	M.V.	Vertė
Specifinis svoris	g/cm ³	0,95 ± 0,10
Klampumas pagal Brookfield a 20°C	mPa s	50 ± 10
Klampumas #4 FORD	Sek.	16 ± 4
Spalva	Gardner	< 1

Mišinio charakteristikos	U.M.	Vertė
Taber testas (1kg, 1000 giri, mole CS10)	mg	40
Pot-Life gyvybingumo testas su 150 g prie 25 °C	valandos	12



KAIP NAUDOTI



Nuvalykite paviršių nuo riebalų, silikonų, seno lako ar nešvarumų; jei įmanoma, švelniai pašlifuokite.



Gera sumaišykite du komponentus, kad nesusidarytų oro burbuliukų.



Tepkite tinkamiausiu būdu, priklausomai nuo norimo rezultato: teptuku, voleliu ar supilkite mišinį iš anksto supiltą formą.



Palikite sukietėti 24–48 valandas. Saugoti nuo dulkių ir vabzdžių.



Šlifuoti galima šlifavimo popieriumi grūdėtumo 150-180 po 3-4 dienų nuo sukietėjimo, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas.



Jei reikia, tepkite antrą sluoksnį. Produktas yra blizgus (> 95 blizgesio).



Jei reikia matinio paviršiaus, šlifaukite didėjančiu grūdėtumu iki P240/320.



Galima lakuoti skaidriu ar matiniu laku.

TECHNINĖS REKOMENDACIJOS

Visada atlikite išankstinį bandymą, kad patikrintumėte suderinamumą su pasirinktomis medžiagomis. Jei produktas naudojamas ant medžio ar kitų porėtų medžiagų (pvz., plytų), patartina paviršių, kuris bus padengtas „Borma Glass“, iš pradžių apdoroti izoliacine medžiaga arba padengti gruntu „Borma Glass“. Klimato sąlygos dengimo metu gali labai paveikti galutinį rezultatą: aplinkos temperatūra aukštesnė nei 35 ° C ir žemesnė

nei 15 ° C bei didelė drėgmė gali sugadinti galutinę išvaizdą ir turėti įtakos produkto sukietėjimo laikui. Todėl idealios naudojimo sąlygos yra žema drėgmė ir apie 20° C temperatūra. Jei liejama keliais sluoksniais, prieš pereidami prie kito, palaukite, kol medžiaga visiškai sukietės ankstesniame etape. Maksimalus storis vieno liejimo metu: 6 cm. Dėmesio: jei norite tiksliai užpildyti stalą, rekomenduojama patikrinti, ar jis yra visiškai horizontalus, naudojant gulsčiuką, kad savaime išsilyginantis mišinys nebūtų neteisingai pasiskirstęs. Mišinys nelimpa prie PP, PE ir teflono: kaip išėmimo paviršius naudokite šias medžiagas (jei jos yra kitokio pobūdžio, jas reikia iš anksto išbandyti).

VALYMAS

Išvalykite ką tik užteptą produktą skiedikliu (acetonu, acetatu). Po sukietėjimo galimas tik mechaninis valymas.

PAKUOTĖS

Borma Glass – derva

Cod. 1930	6 x 1 Kg
-----------	----------

Cod. 1931	2 x 5 Kg
-----------	----------

Cod. 1932	1 x 10 Kg
-----------	-----------

Borma Glass - Kietiklis

Cod 1937.400K	6 x 0,4 Kg
---------------	------------

Cod. 1937.2K	2 x 2 Kg
--------------	----------

Cod. 1937.4K	1 x 4 Kg
--------------	----------

Produktas taip pat tiekiamas komplektais.



Interior Line
TRADITIONAL TECH.



BORMA WACHS®
Wood Professional Cosmetics

BORMA DAŽŲ SISTEMA



Suderinamos pastos:
Koncentruoti COPU pigmentai,
sudarantys iki 1% masės.

Produkto kodas: **1930**
Leidimas: **11, 07.10.2019**

LAIKYMAS

Talpa turi būti sandariai uždaryta ir laikoma vėdinamoje vietoje. Imkitės atsargumo priemonių nuo atmosferos ir elektrostatinių krūvių.



Laikyti sausoje vietoje, esant temperatūrai tarp +10 ° C ir +35 ° C.

Laikant žemesnėje nei +10 ° C temperatūroje, derva linkusi kristalizuotis ir kietėti; šiuo atveju, prieš naudojimą būtina kaitinti medžiagą 40-50 ° C temperatūroje, kol ji vėl taps skysta. Prieš maišymą su kietikliu, leiskite gaminiui atvėsti iki kambario temperatūros, kad išvengtumėte nepageidaujamų reakcijų. Produkto saugojimo laikas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos.

ISPĖJIMAS

Prieš naudodami perskaitykite saugos duomenų lapą.

Laikykitės galiojančių saugos taisyklių.

Produktas skirtas profesionaliam naudojimui.

Mūsų duomenų lapai yra sudaryti remiantis vidutiniais mūsų bandymų rezultatais. Mūsų techniniai patarimai pateikiami sąžiningai, tačiau be garantijos. Skirtingos atramos, taikymo sąlygos, sistemos, praskiedimai yra neatskiriama galutinio rezultato dalis ir dažnai nekontroliuojama. Vartotojas turi išbandyti pateiktus produktus, kad patikrintų, ar jie tinka jo poreikiams. Savo ruožtu mes garantuojame cheminių ir fizinių savybių tęstinumą.