Tensorgrip®

L40

PURŠKIAMI
KONTAKTINIAI KLIJAI

SUITABLE FOR:

- Standard Laminate
- Wood Build-ups
- Foam
- Carpet Tiles
- Carpet

PROPERTIES:

- Web Spray

AVAILABLE IN:

- 500ml Aerosol
- 22ltr Canister
- 110ltr Intermediate

COLOURS:

- Clear
- Red

TECHDATA

PRODUKTO APRAŠYMAS

TensorGrip® L40 greitai džiūstantys kontaktiniai klijai, pasižymintys geru atsparumu karščiui. Jie tinka įvairių medžiagų klijavimui prie medienos lakštų, metalo bei kai kurių kietųjų plastikų. Klijai yra labai elastingi, todėl puikiai tinka porolonui, audiniams, pluoštinėms medžiagoms, kai kuriems kietiesiems plastikams ir daugybei kitų akytų ir neakytų medžiagų (kurios greitai gali būti sujungtos dvipusiu ilgalaikiu klijavimu).

PRIVALUMAI

- Greitai džiūstantys
- Geras atsparumas karščiui.
- Didelis kietųjų dalelių skaičius.
- Lengva naudojimo kontrolė.
- Universalūs.
- Ekonomiški.

NAUDOJIMO INTRUKCIJA

- Klijai skirti dvipusiam klijavimui. Prieš klijuodami įsitikinkite, kad paviršius yra švarus, sausas, nedulkėtas, nuriebalintas, ant jo nelikę dažų, vaško ir t.t. Geriausias rezultatas gaunamas kai medžiagos ir klijuojamų paviršių temperatūra yra 16-27 C°.

- Naudokite gerai ventiliuojamoje patalpoje. Jei įmanoma, prieš naudodami kanistrą su medžiaga gerai pakratykite. Pritvirtinkite ir gerai užspauskite klijų padavimo žarną ant klijų pistoleto su reikiamu antgaliu. Kitą žarnos galą pritvirtinkite prie kanistro. Įsitikinkite, kad žarnos antgalių vožtuvai gerai užspausti. Lėtai ir iki galo atidarykite kanistro vožtuvą, patikrinkite, ar nėra nutekėjimo. Prieš purkšdami atrakinkite pistoleto gaiduko apsaugą.

- Prieš naudodami, patikrinkite medžiagų suderinamumą, užpurkškite nedidelį kiekį klijų ant medžiagos. Produktas gali pakenkti kai kuriems paviršiams. Purkškite vienu sluoksniu tolygiai 10-20 cm atstumu, 90° kampu, padenkite 80%-100% paviršiaus. Jei būtina, užpurkškite antrą sluoksnį ant kai kurių vietų, jei jums atrodo, kad klijų sluoksnis nepakankamas. Klijus purkškite ant abiejų sluoksnių, ant vieno - vertikaliai, ant kito - horizontaliai. Leiskite klijams pradžiūti, iki kol paspaudus kumščiu klijų ant jo neliks.

- Tolygiai suspauskite paviršius. Patartina naudoti volelį. Klijai pilnai sustingsta per 24 val.

- Jei klijų pistoleto antgalis užsikimšo, nusukite jį nuo pistoleto ir išvalykite skiedikliu, tokiu kaip lako nuėmiklis ar acetonas. Nekrapštykite antgalio smeigtuku.

KANISTRŲ SU KLIJAIS LAIKYMAS / KEITIMAS

- Užsukite kanistro vožtuvą, išpurkškite klijų likutį iš žarnos, nuimkite klijų padavimo žarną ir pistoletą nuo kanistro. Pritvirtinkite žarną prie kanistro su valymo tirpikliu (parduodamą atskirai) ir purkškite tol, kol skystis taps skaidrus, kas parodys, kad žarna ir pistoletas švarūs. Jei nuspręsite palikti žarną su klijų purškimo pistoletu ant kanistro, palikite kanistro vožtuvą atvirą. Nenuimkite žarnos/pistoleto nuo kanistro. Uždarykite ir užrakinkite klijų purškimo pistoletą.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Optimaliems rezultatams laikykite kanistrą virš 18°C naudojimosi metu, kanistro naudoti žemesnėje nei 10°C temperatūroje negalima. Leiskite medžiagoms aklimatizuotis prie normalios kambario temperatūros (18°C) 48 valandas prieš klijuojant. Neviršykite medžiagos gyvybingumo laiko. Nelaikykite kanistro ant šaltų betono grindų. Jei klijai purškia srove arba laša, vadinasi, kanistras per šaltas – perkelkite jį į šiltesnę aplinką ir leiskite visiškai aklimatizuotis prieš naudojimą.

Tensorgrip®

L40

PURŠKIAMI
KONTAKTINIAI KLIJAI

ATSARGIAI

- Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose.
- Neskieskite ir nesistenkite atnaujinti su skiedikliais.
- Nedeginkite.
- Nelaikykite aukštesnėje nei 50°C temperatūroje.
- Nelaikykite šalia degių šaltinių.
- Išleiskite slėgį prieš nuimant žarną.
- Patikrinkite tinkamumą prieš pradėdami naudoti.

CHEMINĖ TECHNINĖ INFORMACIJA

TIPINĖS SAVYBĖS

Klampumas	300 cps 25°C sp# 30 r.p.m.
Kietųjų dalelių kiekis	28.0% +/- 2%
Spalva	Skaidri
Sistemos degumas.	Nedegūs klijai degiame propelente.
Siūlė	> 150 p.s.i.
Tąsumas (180° plėvelė)	> 25 p.s.i.
Atsparumas karščiui (klijų siūlės atsparumas temperatūrai) 100 gramų	> 105°C
Džiūvimo laikas	1-3 minutės, priklausomai nuo temperatūros ir drėgnumo
Medžiagos gyvybingumo	Laikas ilgas
GALIOJIMO LAIKAS	18 mėnesių nuo pagaminimo datos

PAKUOTĖ

500ml	Aerozolis, tinkamas pramoniniam ir kasdieniam naudojimui
13.6 kg	Vienkartinis kanistras, tinkamas tik pramoniniam naudojimui
67kg	Grąžinamas kanistras, tinkamas tik pramoniniam naudojimui

LAIKYMAS

NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

- Atsižvelkite į saugos duomenų lapą prieš naudojimą.
- Nelaikykite aukštesnėje nei 50°C temperatūroje.
- Atsižvelkite į saugos duomenų lapą prieš naudojimą.
- Nelaikykite kanistro ant šaltų betono grindų.
- Optimaliems rezultatams laikykite kanistrą virš 18°C naudojimosi metu, kanistro naudoti žemesnėje nei 10°C temperatūroje negalima.
- Kai prijungta, visada laikykite vožtuvą atvirą, o žarnoje palaikykite vienodą slėgį.
- Neuždarykite vožtuvo, kol nebūsite pasiruošę prijungti prie naujo cilindro.
- Išleiskite slėgį prieš nuimant žarną.
- Visada patikrinkite mūsų produktą, kad įvertintumėte tinkamumą jūsų konkrečiam naudojimui, prieš pradėdami naudoti produkcijoje.

Copyright © 2018 by Quin Global UK Ltd All rights reserved. This publication or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher.

GARANTIJOS ATSISAKYMAS: Techninių duomenų lapas, esantis čia, remiasi mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi, ir mes negalime būti laikomi atsakingais už bet kokias klaidas, netikslumus, praleidimus arba redakcines klaidas, atsirandančias iš technologinių pokyčių arba tyrimų tarp šio dokumento sukūrimo datos ir produkto įsigijimo datos. Prieš naudojant produktą, vartotojas turėtų atlikti reikiamus bandymus, kad užtikrinti produkto tinkamumą bet kokiam numatytam naudojimui. Taip pat visi vartotojai turėtų susisiekti su pardavėju arba produkto gamintoju dėl papildomos techninės informacijos, susijusios su produkto naudojimu, jei jie mano, kad jų turimą informaciją reikia patikslinti, ar tai būtų susiję su įprastu naudojimu, ar su specifiniu produkto panaudojimu. Mūsų garantija taikoma teisės aktų nuostatų, kitų galiojančių nuostatų, taip pat esamų profesinių standartų kontekste bei vadovaujantis nuostatomis, pateiktomis mūsų bendrosiose pardavimo sąlygose. Informacija, detalizuota esamame techninių duomenų lape, pateikiama kaip nurodymai ir nėra baigtinė. Tai taikoma ir bet kokiai informacijai, pateiktai žodžiu telefonu bet kuriam būsimam ar esamam klientui.

QUIN GLOBAL

QUIN GLOBAL UK
Unit 1 Ruthvenfiled Avenue,
Inveralmond Industrial Estate,
Perth, PH1 3WB

T: +44 (0) 845 381 2233
E: info.uk@quinglobal.com
www.quinglobal.com

Tensorgrip®