



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

20.10.2012 REV 00

ŠELAKAS 94° - 99° - 100°

Specialūs šelako skiedikliai

APRAŠYMAS:

Specialus šelako skiediklis su didele tirpdymo galia. Greitai džiūstantis, nebalstantis. Naudojamas medienos poliravimui, ypač antikinių baldų restauracijai, ir specialiai skirtas šelako skiedimui. Tai sudedamoji poveikslų valymo mišinių (mista) dalis. Jis maišomas su vandeniu, acetonu, eteriu ir kt. Dėka jo visiškai neutralaus tono, 100° versija yra ideali visiškai permatomų padengimų išgavimui.

FIZINĖS-CHEMINĖS SAVYBĖS:

Forma:	skystis
Spalva:	rožinė (94 ir 99), permatoma (100)
Kvapas:	tipinis
Tankumas:	0,75-0,80 kg/l

KAIP NAUDOTI:

Pasirinkus tinkamą šelaką norimai apdailai, ištirpinkite šelaką skiediklyje, pageidautina 99° versijoje, santykiu 300 g/l. Po 24 valandų perfiltruokite gautą tirpalą ir tepkite jį kaip bazinį sluoksnį. Baigiamajam sluoksniui patartina sumažinti šelako koncentraciją įpilant 200 g skiediklio „Shellac 99“ į 100 g prieš tai gauto mišinio. Tokiu būdu produktas bus lengviau naudojamas.

Jei produktas dengiamas minkšta skiaute, prieš tai ant paviršiaus užlašinkite kelis lašus BORMA BI-OPOLIEROIL, tai prailgins darbinį laiką. Dėmes lengvai nuvalysite nuriebalinančiu spiritu BORMA FINISHING SPIRIT.

PAKUOTĖ:

Produktas parduodamas 1 l ir 5 l, 10 l ir 25 l tarose.

SANDĖLIAVIMAS:

Laikykite vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje ir laikykite tarą uždarytą, kai nenaudojate. Laikykite toliau nuo karščio, liepsnų, kibirkščių ir kitų užsidegimo šaltinių.

ĮSPĖJIMAS:

Mūsų duomenų lapai yra paruošti remiantis atliktų bandymų vidurkiu. Mūsų techniniai patarimai duodami remiantis gera valia, bet be jokios garantijos. Skirtingi priedai, naudojimo sąlygos, pramoninės patalpos, skiedimai yra lemtingi galutiniam rezultatui ir dažnai nėra mūsų kontrolėje. Vartotojas privalo pabandyti produktą, kad pamatytų, ar jis tinkamas jo poreikiams. Mes garantuojame cheminių-fizinių savybių tęstinumą.