

TECHNINIAI DUOMENYS

UNIBORD 658

Kieto pavidalo klijai lydalai su EVA baze skirti automatinėms briaunų kantavimo staklėms. Produktas pasižymi universalumu: puikiai lydomosi greičiu, atviro išlaikymo laiku ir klampumu.

Skirti briaunų, pagamintų iš poliesterio, plastikinio laminato, melamino, klijavimui, PVC ir ABS briaunų su gruntu klijavimui. Dėl didelio lydomosi greičio puikiai tinka briaunų kantavimui ir ant storų plokščių.

CHARAKTERISTIKOS

Forma	granulės
Spalva	natūrali – riešuto – balta
Lydomosi indeksas prie 190° C	110 – 140 g/10min
Minkštėjimo temperatūra	100 – 110° C
Klampumas pagal Brukfeldą prie 200° C g27/5rpm	80000 – 100000 mPa s

UNIBORD 658 optimalaus panaudojimo sąlygos:

Temperatūra bake	160 – 180 °C
Temperatūra ant velenėlio	190 – 210 °C
Klijuojamos medžiagos drėgnumas	8 - 10 %
Klijavimo greitis	10 – 35 m/min.
Spaudimas į briauną	3 – 5 kg/cm ²

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dažnai tikrinkite klijų temperatūrą ant velenėlio. Esant žemesnei temperatūrai nei rekomenduojama, sutrumpėja atviro išlaikymo laikas, dėl to išryškėja daug klijavimo defektų; dėl per aukštos temperatūros gali pakisti spalva, klampumas ir lipumas. Klijuojant šaltus arba drėgnus paviršius atviro išlaikymo laikas sutrumpėja, dėl to gali atsirasti klijavimo defektai.

Darbo pertraukų metu, tam kad išvengti produkto savybių pakitimo, temperatūrą klijų bakelyje siūloma sumažinti iki 30 – 40 °C.

Kartais blogi klijavimo rezultatai gali atsirasti dėl briaunos tipo: dėl to rekomenduojama atlikti bandomąjį (testinį) klijavimą. Jeigu rezultatas blogas, patartina pasirinkti tinkamą produktą.

ĮPAKAVIMAS

25 kg maišai

LAIKYMAS

Klijų laikymas originalioje pakuotėje prie +20 °C: 12 mėn.

Šiame lape nurodyta informacija yra rekomenduotino pobūdžio. Skirtingi produkto naudojimo būdai, darbas esant skirtingoms aplinkos sąlygoms įtakoja galutinį rezultatą.

UAB Duranus

Savanorių pr. 180, Vilnius. Tel./faks. 8 5 2323052
UNICOL srl, 31043 Fontanelle - TV – Italy, Via del Commercio, 2, Tel. +39 0422 809009
Leidimo data: 2013 rugsėjo mėn. 4 leidimas