



L12

PURŠKIAMĖ KONTAKTINIAI KLIIJAI

SUITABLE FOR:



Veneer (Paperback)



Veneer (Natural)

PROPERTIES:



Web Spray

AVAILABLE IN:



500ml Aerosol



22ltr Canister



110ltr Intermediate

COLOURS:



Clear



PRODUKTO APRAŠYMAS

TensorGrip® L12 greitai džiūstantys kontaktiniai kllijai, pasižymintys geru atsparumu karščiui. Jie tinka įvairių medžiagų kljivimui prie medienos lakštų, metalo bei kai kurių kietųjų plastikų. Staigus ilgalaikis sukibimas pasiekiamas produktą dengiant ant abiejų kljuojamų paviršių. Kllijai yra labai elastingi, todėl puikiai tinka, kai reikalingas storas kljų sluoksnis. VISADA patikrinkite **TensorGrip® L12** ir nustatykite ar jie tinka Jūsų pasirinktoms medžiagoms kljuoti. NEREKOMENDUOJAME kljuoti vinilo, lankstaus plastiko, štampuoto polistireno, PE ar PP.

PRIVALUMAI

- Sukljuojami kieti paviršiai.
- CO-REZ™ Technologija (išskyrus 500 ml aerosolius)
- Puikus sukibimas.
- Geras atsparumas karščiui.
- Didelis kietųjų dalelių skaičius.
- Portatyvus naudojimas.
- Lengva naudojimo kontrolė.
- Universalūs.
- Ekonomiški.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Kllijai skirti dvipusiam kljivimui. Prieš kljuodami įsitikinkite, kad paviršius yra švarus, sausas, nedulkėtas, nuriebalintas, ant jo nelikę dažų, vaško ir t.t. Geriausias rezultatas gaunamas kai medžiagos ir kljuojamų paviršių temperatūra yra 16-27 C°.
- Naudokite gerai ventiliuojamoje patalpoje. Jei įmanoma, prieš naudodami kanistrą su medžiaga gerai pakratykite. Pritvirtinkite ir gerai užspauskite kljų padavimo žarną ant kljų pistoleto su reikiamu antgaliu. Kitą žarnos galą pritvirtinkite prie kanistro. Įsitikinkite, kad žarnos antgalių vožtuvai gerai užspausti. Lėtai ir iki galo atidarykite kanistro vožtuvą, patikrinkite, ar nėra nutekėjimo. Prieš purkšdami atrakinkite pistoleto gaiduko apsaugą.
- Prieš naudodami, patikrinkite medžiagų suderinamumą, užpurškite nedidelį kiekį kljų ant medžiagos. Produktas gali pakenkti kai kuriems paviršiams. Purškite vienu sluoksniu tolygiai 10-20 cm atstumu, 90° kampu, padenkite 80%-100% paviršiaus. Jei būtina, užpurškite antrą sluoksnį ant kai kurių vietų, jei jums atrodo, kad kljų sluoksnis nepakankamas. Kljį purškite ant abiejų sluoksnių, ant vieno - vertikaliai, ant kito - horizontaliai. Leiskite kljams pradžiūti, iki kol paspaudus kumščiu kljų ant jo neliks.
- Tolygiai suspauskite paviršius. Patartina naudoti volelį. Kllijai pilnai sustingsta per 24 val.
- Jei kljų pistoleto antgalis užsikimšo, nusukite jį nuo pistoleto ir išvalykite skiedikliu, tokiu kaip lako nuėmiklis ar acetonas. Nekreipkite antgalio smeigtuku.

KANISTRŲ SU KLIIJAI LAIKYMAS / KEITIMAS

- Užsukite kanistro vožtuvą, išpurškite kljų likutį iš žarnos, nuimkite kljų padavimo žarną ir pistoletą nuo kanistro. Pritvirtinkite žarną prie kanistro su valymo tirpikliu (parduodamą atskirai) ir purškite tol, kol skystis taps skaidrus, kas parodys, kad žarna ir pistoletas švarūs. Jei nuspręsite palikti žarną su kljų purškimo pistoleto ant kanistro, palikite kanistro vožtuvą atvirą. Nenuimkite žarnos/pistoleto nuo kanistro. Uždarykite ir užrakinkite kljų purškimo pistoletą.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Optimaliems rezultatams laikykite kanistrą virš 18°C naudojimosi metu, kanistro naudoti žemesnėje nei 10°C temperatūroje negalima. Leiskite medžiagoms aklimatizuotis prie normalios kambario temperatūros (18°C) 48 valandas prieš kljuojant. Neviršykite medžiagos gyvybingumo laiko. Nelaikykite kanistro ant šaltų betono grindų. Jei kllijai purškia srove arba laša, vadinasi, kanistras per šaltas – perkeltkite jį į šiltesnę aplinką ir leiskite visiškai aklimatizuotis prieš naudojimą.

Tensorgrip®

L12

PURŠKIAMO
KONTAKTINIAI KLIJAI



ATSARGIAI

- Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose.
- Nesieskite ir nesistenkite atnaujinti su skiedikliais.
- Nedeginkite.
- Nelaikykite aukštesnėje nei 50°C temperatūroje.
- Nelaikykite šalia degių šaltinių.
- Išleiskite slėgį prieš nuimant žarną.
- Patikrinkite tinkamumą prieš pradėdami naudoti.

CHEMINĖ TECHNINĖ INFORMACIJA

TIPINĖS SAVYBĖS

Klumpumas	300 cps 25°C sp# 30 r.p.m.
Kietųjų dalelių kiekis	28.0% +/- 2%
Spalva	Skaidri
Sistemos degumas.	Nedegūs klijai degiame propelente.
Siūlė	> 150 p.s.i.
Tąsumas (180° plėvelė)	> 25 p.s.i.
Atsparumas karščiui (klijų siūlės atsparumas temperatūrai) 100 gramų	> 105°C
Džiūvimo laikas	1-3 minutes, priklausomai nuo temperatūros ir drėgnumo
Medžiagos gyvybingumo	Laikas ilgas
GALIOJIMO LAIKAS	18 mėnesių nuo pagaminimo datos

PAKUOTĖ

500ml	Aerolis, tinkamas pramoniniam ir kasdieniam naudojimui
13.6 kg	Vienartinis kanistras, tinkamas tik pramoniniam naudojimui
67kg	Grąžinamas kanistras, tinkamas tik pramoniniam naudojimui

LAIKYMAS

NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

- Atsižvelkite į saugos duomenų lapą prieš naudojimą.
- Nelaikykite aukštesnėje nei 50°C temperatūroje.
- Atsižvelkite į saugos duomenų lapą prieš naudojimą.
- Nelaikykite kanistro ant šaltų betono grindų.
- Optimaliems rezultatams laikykite kanistrą virš 18°C naudojimosi metu, kanistro naudoti žemesnėje nei 10°C temperatūroje negalima.
- Kai prijungta, visada laikykite vožtuvą atvirą, o žarnoje palaikykite vienodą slėgį.
- Neuždarykite vožtuvo, kol nebūsime pasiruošę prijungti prie naujo cilindro.
- Išleiskite slėgį prieš nuimant žarną.
- Visada patikrinkite mūsų produktą, kad įvertintumėte tinkamumą jūsų konkrečiam naudojimui, prieš pradėdami naudoti produkcijoje.

Copyright © 2018 by Quin Global UK Ltd All rights reserved. This publication or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher.

GARANTUOJOS ATSIŠAKYMAS: Techninių duomenų lapas, esantis čia, remiasi mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi, ir mes negalime būti atsakingais už bet kokius klaidas, netikslumus, praleidimus arba redakcinius klaidas, atsirandančius iš technologinių pokyčių arba tyrimų tarp šio dokumento sukūrimo datos ir produkto įsigijimo datos. Prieš naudodami produktą, vartotojas turėtų atlikti reikiamus bandymus, kad užtikrintų produkto tinkamumą bet kokiam numatytam naudojimui. Taip pat visi vartotojai turėtų susisiekti su pardavėju arba produkto gamintoju dėl papildomos techninės informacijos, susijusios su produkto naudojimu, jei jie mano, kad jų turima informacija reikia patikslinti, ar tai būtų susiję su įprastu naudojimu, ar su specifiniu produkto panaudojimu. Mūsų garantija taikoma teisės aktų nuostatų, kitų galiojančių nuostatų, taip pat esamų profesinių standartų kontekste bei vadovaujantis nuostatomis, pateiktomis mūsų bendrosiose pardavimo sąlygose. Informacija, detalizuota esamame techninių duomenų lape, pateikiama kaip nurodymai ir nėra baigtinė. Tai taikoma ir bet kokiai informacijai, pateiktai žodžiu telefonu bet kuriam mūsų būsimam ar esamam klientui.

QUIN
GLOBAL

QUIN GLOBAL UK
Unit 1 Ruthvenfield Avenue,
Inverlorn Industrial Estate,
Perth, PH1 3WB

T: +44 (0) 845 381 2233
E: info.uk@quinglobal.com
www.quinglobal.com

Tensorgrip®

