



F40

PURŠKIAMĖ
KONTAKTINIAI KLIJAI

SUITABLE FOR:



Carpet Tile



Thick Fabric



Thin Fabric



Foam

PROPERTIES:



Web Spray

AVAILABLE IN:



500ml Aerosol



22ltr Canister



110ltr Intermediate

COLOURS:



Clear

TECHDATA



PRODUKTO APRAŠYMAS

TensorGrip® F40 yra labai stiprūs klijai visų reiklių porolonų, medžiagų, apmušalų ir kilimų klijavimui. **F40** yra be chlorido, su dideliu kietųjų dalelių kiekiu, sintetinio kaučiuko purškimo laipsnio, daugiavarkiniai klijai kanistruose. Šie klijai universalūs, pasižymintys ilgu medžiagos gyvybingumo laiku bei dideliu tšumu ir itin stipriai klijuoja įvairius gaminius, įskaitant putplastį, medžiagas, gobelenus, faneras, MDF bei kt. **F40** gali būti naudojamas ir kiliminės dangos klijavimui.

PRIVALUMAI

- Be chloridų.
- Labai didelio tšumo.
- Gerai klijuoja kambario temperatūroje.
- Tvirti ir atsparūs karščiui.
- Greitai džiūvantis bei pasižymintis ilgu gyvybingumo laiku.
- Puikiai sukimbantys su įvairiomis medžiagomis, įskaitant minkštus audinius, odą, daugumą kietų plastikų, kilimus, izoliacines plėveles, plokštes bei daugumą akytų ir neakytų gaminių, pvz. fanerą, MDF, medžio drožlių plokštes, lakštinį metalą ir kt.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Klijai skirti dvipusiam klijavimui. Prieš klijuodami įsitikinkite, kad paviršius yra švarus, sausas, nedulkėtas, nuriebalintas, ant jo nelikę dažų, vaško ir t.t. Geriausias rezultatas gaunamas kai medžiagos ir klijuojamų paviršių temperatūra yra 16-27 C°.
- Naudokite gerai ventiliuojamoje patalpoje. Jei įmanoma, prieš naudodami kanistrą su medžiaga gerai pakratykite. Pritvirtinkite ir gerai užspauskite klijų padavimo žarną ant klijų pistoleto su reikiamu antgaliu. Kitą žarnos galą pritvirtinkite prie kanistro. Įsitikinkite, kad žarnos antgalių vožtuvai gerai užspausti. Lėtai ir iki galo atidarykite kanistro vožtuvą, patikrinkite, ar nėra nutekėjimo. Prieš purkšdami atrakinkite pistoleto gaiduko apsaugą.
- Prieš naudodami, patikrinkite medžiagų suderinamumą, užpurškite nedidelį kiekį klijų ant medžiagos. Produktas gali pakenkti kai kuriems paviršiams. Purškite vienu sluoksniu tolygiai 10-20 cm atstumu, 90° kampu, padenkite 80%-100% paviršiaus. Jei būtina, užpurškite antrą sluoksnį ant kai kurių vietų, jei jums atrodo, kad klijų sluoksnis nepakankamas. Klijus purškite ant abiejų sluoksnių, ant vieno - vertikaliai, ant kito - horizontaliai. Leiskite klijams pradžiūti, iki kol paspaudus kumščiu klijų ant jo neliks.
- Tolygiai suspauskite paviršius. Patartina naudoti volelį. Klijai pilnai sustingsta per 24 val.
- Jei klijų pistoleto antgalius užsikimšo, nusukite jį nuo pistoleto ir išvalykite skiedikliu, tokiu kaip lako nuėmiklis ar acetonas. Nekrapštykite antgalio smeigtuku.

KANISTRŲ SU KLIJAIMIS LAIKYMAS / KEITIMAS

- Užsukite kanistro vožtuvą, išpurškite klijų likutį iš žarnos, nuimkite klijų padavimo žarną ir pistoletą nuo kanistro. Pritvirtinkite žarną prie kanistro su valymo tirpikliu (parduodamą atskirai) ir purškite tol, kol skystis taps skaidrus, kas parodys, kad žarna ir pistoletas švarūs. Jei nuspręsite palikti žarną su klijų purškimo pistoleto ant kanistro, palikite kanistro vožtuvą atvirą. Nenuimkite žarnos/pistoleto nuo kanistro. Uždarykite jį į šiltesnę aplinką ir leiskite visiškai aklimatizuotis prieš naudojimą.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Optimaliems rezultatams laikykite kanistrą virš 18°C naudojimosi metu, kanistro naudoti žemesnėje nei 10°C temperatūroje negalima. Leiskite medžiagoms aklimatizuotis prie normalios kambario temperatūros (18°C) 48 valandas prieš klijuojant. Neviršykite medžiagos gyvybingumo laiko. Nelaikykite kanistro ant šaltų betono grindų. Jei klijai purškia srove arba laša, vadinasi, kanistras per šaltas – perkeltkite jį į šiltesnę aplinką ir leiskite visiškai aklimatizuotis prieš naudojimą.

Tensorgrip®

F40

PURŠKIAMI
KONTAKTINIAI KLIJAI



ATSARGIAI

- Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose.
- Nesieskite ir nesistenkite atnaujinti su skiedikliais.
- Nedeginkite.
- Nelaikykite aukštesnėje nei 50°C temperatūroje.
- Nelaikykite šalia degių šaltinių.
- Išleiskite slėgį prieš nuimant žarną.
- Patikrinkite tinkamumą prieš pradėdami naudoti.

CHEMINĖ TECHNINĖ INFORMACIJA

TIPINĖS SAVYBĖS

Kietųjų dalelių kiekis	30.0% +/- 2.0%
Klumpumas	300 cps +/- 50 cps
Lyginamasis svoris	0.66 to 0.70
Trūkimo temperatūra	>95°C
Medžiagos gyvybingumo laikas	1 valanda
Spalva	skaidri arba raudona
Degumas	degūs klijai su degiu propelentu
Džiūvimo laikas	3-5 minutės
GALIOJIMO LAIKAS	18 mėnesių nuo pagaminimo datos

PAKUOTĖ

500ml	Aerosolis, tinkamas pramoniniam ir kasdieniam naudojimui
13.6 kg	Vienkartinis kanistras, tinkamas tik pramoniniam naudojimui
67kg	Grąžinamas kanistras, tinkamas tik pramoniniam naudojimui

LAIKYMAS

NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

- Atsižvelkite į saugos duomenų lapą prieš naudojimą.
- Nelaikykite aukštesnėje nei 50°C temperatūroje.
- Atsižvelkite į saugos duomenų lapą prieš naudojimą.
- Nelaikykite kanistro ant šaltų betono grindų.
- Optimaliems rezultatams laikykite kanistrą virš 18°C naudojimosi metu, kanistro naudoti žemesnėje nei 10°C temperatūroje negalima.
- Kai prijungta, visada laikykite vožtuvą atvirą, o žarnoje palaikykite vienodą slėgį.
- Neuždarykite vožtuvo, kol nebūsime pasiruošę prijungti prie naujo cilindro.
- Išleiskite slėgį prieš nuimant žarną.
- Visada patikrinkite mūsų produktą, kad įvertintumėte tinkamumą jūsų konkrečiam naudojimui, prieš pradėdami naudoti produkcijoje.

Copyright © 2018 by Quin Global UK Ltd All rights reserved. This publication or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher.

GARANTUOJOS ATSIŠAKYMAS: Techninių duomenų lapas, esantis čia, remiasi mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi, ir mes negalime būti atsakingais už bet kokius klaidas, netikslumus, praleidimus arba redakcines klaidas, atsirandančias iš technologinių pokyčių arba tyrimų tarp šio dokumento sukūrimo datos ir produkto įsigijimo datos. Prieš naudojant produktą, vartotojas turėtų atlikti reikiamus bandymus, kad užtikrinti produkto tinkamumą bet kokiame numatytiame naudojimui. Taip pat visi vartotojai turėtų susisiekti su pardavėju arba produkto gamintoju dėl papildomos techninės informacijos, susijusios su produkto naudojimu, jei jie mano, kad jų turimą informaciją reikia patikslinti, ar tai būtų susiję su įprastu naudojimu, ar su specifiniu produkto panaudojimu. Mūsų garantija taikoma teisės aktų nuostatomis, kitų galiojančių nuostatų, taip pat esamų profesinių standartų kontekste bei vadovaujantis nuostatomis, pateiktomis mūsų bendrosiose pardavimo sąlygose. Informacija, detalizuota esamame techninių duomenų lape, pateikiama kaip nurodymai ir nėra baigtinė. Tai taikoma ir bet kokiai informacijai, pateiktai žodžiu telefonu bet kuriam būsimam ar esamam klientui.

QUIN
GLOBAL

QUIN GLOBAL UK
Unit 1 Ruthvenfield Avenue,
Inverlorn Industrial Estate,
Perth, PH1 3WB

T: +44 (0) 845 381 2233
E: info.uk@quinglobal.com
www.quinglobal.com

Tensorgrip®

