

TECHNINIAI DUOMENYS

UNIBORD 782

Specialūs EVA-kopolimero pagrindo klijai lydalai skirti HOLZ-Herr staklėms.

Skirti briaunų, pagamintų iš poliesterio ar sintetinių dervų, briaunų iš laminato, klijavimui, PVC, ABS, lukšto briaunų klijavimui.

CHARAKTERISTIKOS

FORMA	kapsulės, skersmuo 63 mm, ilgis 80 mm
SPALVA	natūrali, balta, juoda, ruda
SANTYKINIS TANKIS	1,3 g/cm ³ apytiksl.
MINKŠTĖJIMO TEMPERATŪRA	105 - 115 °C

UNIBORD 782 optimalaus panaudojimo sąlygos:

Kapsulės turėtų būti be dulkių ir naudojamos teisingu kampu. Plokštės ir kantai turi būti kambario temperatūros; ji turi būti ne žemesnė nei 18 °C.

ĮKAITIMO LAIKAS	2 - 5 min.
DARBINĖ TEMPERATŪRA	200 - 220 °C
KLIJUOJAMOS MEDŽIAGOS DRĖGNUMAS	8 – 10 %
IDEALUS DARBINIS GREITIS (priklausomai nuo staklių	nuo 8 iki daugiau nei 20 m/min.
ATSPARUMAS karščiui (priklausomai nuo kanto)	iki +80 °C
ATSPARUMAS ŠALČIUI (priklausomai nuo kanto)	ne žemesnė kaip -20 °C

Klijuojant sunkiai suklijuojamą medieną darbinė temperatūra trumpą laiką gali būti padidinta iki 230 °C.

Temperatūros kontrolė antgalyje ypač svarbi klijuojant dekoratyvinio laminato kantus ir briaunas iš medienos. Klijuojant ilgas ir storas dalis siūloma dirbti aukštesniame temperatūrų intervale.

Žemos temperatūros sumažina kanto drėgnumą.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Klijams išsilydžius ir juos tepant išsuskiria garai, todėl gali atsirasti nemalonūs kvapas. Be to, jei darbinė temperatūra yra didesnė nei rekomenduojama ilgą laiką, gali atsirasti kenksmingų skilimo produktų. Todėl yra rekomenduojama naudoti tinkamą vėdinimo sistemą.

Esant darbo pertraukai, siūloma temperatūrą bakelyje sumažinti iki 30 - 40 ° C, taip būtų išvengta produkto savybių suprastėjimo.

PAKUOTĖ

Dėžė su 45x0,33kg kasetėmis.

LAIKYMAS

Galiojimo laikas: 12 mėnesių esant 20 °C originalioje sandarioje pakuotėje.

Laikykite produktą vėsioje ir sausoje vietoje.

Šiame lape nurodyta informacija yra rekomenduotino pobūdžio. Skirtingi produkto naudojimo būdai, darbas esant skirtingoms aplinkos sąlygoms įtakoja galutinį rezultatą.

Data: Gegužės '03; VERSIJA N ° 0

- ŠIS TECHNINIS LAPAS NEGALI BŪTI LAIKOMAS PRODUKTO SPECIFIKACIJA -

UAB Duranus

Savanorių pr. 180, Vilnius. Tel./faks. 8 5 2323052

UNICOL srl, 31043 Fontanelle - TV – Italy, Via del Commercio, 2, Tel. +39 0422 809009

Leidimo data: 2013 rugsėjo mėn. 4 leidimas