

TECHNINIAI DUOMENYS ISOCOLL 51

BENDRA INFORMACIJA:

Vienkomponenčiai poliuretaniniai klijai. Kietėja esant sąlyčiui su oru arba drėgnu paviršiumi. Klijai itin atsparūs vandens poveikiui, tirpikliams ir aukštai temperatūrai.

Klijai atitinka D4 klasės standartus pagal EN 204-205.

TAIKYMAS:

Dažniausiai naudojamas langų gamyboje.

ISOCOLL 51 Klijai skirti medienos klijavimui su lakuotais, dažytais paviršiais, metalu, melaminu, kartonu, stiklo pluoštu ir keraminėmis plokštėmis.

CHARAKTERISTIKOS

Agregatinė būsena	skystis
Spalva	šviesiai ruda
Klumpumas pagal Brukfeldą prie 23 °C, s4/20rpm	4500 - 8000 mPa.s

ISOCOLL 51 optimalaus panaudojimo sąlygos:

Medžiagų drėgnumas	8 - 20 %
Medžiagų, aplinkos ir klijų temperatūra	18 - 22 °C
Atviras išlaikymo laikas prie 20°C	20 - 30 min.
Presavimo laikas prie 20°C, patalpos drėgnumas 65%	40 - 50 min.

Dirbant prie aukštos temperatūros (50°C, aukščiausia 70°C) ar su vandeniu purkštais paviršiais presavimo laikas trumpesnis.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Klijus užnešti ant mažiau akyto paviršiaus. Klijai gali būti užnešami voleliu, mentele ar tiesiogiai iš butelio. Priklausomai nuo klijuojamų medžiagų naudoti 100 – 250 g/m². Klijuojama presuojant. Priklausomai nuo medžiagos tipo ir matmenų išlaikomas proporcingas spaudimas. Medinių plokščių ar dekoratyvinės medienos negalima presuoti mažesne nei 0,6 N/mm² jėga

Praėjus 2-3 valandoms po medžiagų kljavimo, jas galima naudoti. Galutinai sukietėja po 24 valandų.

ĮSPĖJIMAS

Įkvėpus kenksmingas, gali dirginti akis, kvėpavimo takus ir odą. Dirbant aukštesnėje nei 40°C temperatūroje gali išsiskirti kenksmingi garai. Daugiau informacijos saugos duomenų lape.

PAKUOTĖ

0,5 kg skardinė

LAIKYMAS

Klijų laikymas originalioje pakuotėje prie +20 °C: 9 mėn.

Laikant produktą aukštesnėje nei 30 °C ar žemesnėje nei 10 °C temperatūroje gali pakisti produkto savybės.

Šiame lape nurodyta informacija yra rekomenduotino pobūdžio. Skirtingi produkto naudojimo būdai, darbas esant skirtingoms aplinkos sąlygoms įtakoja galutinį rezultatą.

ŠIS DUOMENŲ LAPAS NĖRA PRODUKTO SPECIFIKACIJA

UAB Duranus

Liepsnos g. 3, Vilnius. Tel./faks. 8 5 2323052

UNICOL srl, 31043 Fontanelle - TV – Italy, Via del Commercio, 2, Tel. +39 0422 809009

Leidimo data: 2018 kovo mėn. 9 leidimas