



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

2016 07 20 REV 01

WOOD BLEACHER

Ideali priemonė visų tipų medienai — nereikia plauti.

Aprašymas:

Dvikomponentis produktas, kuris idealiai tinka balinti visus medinius paviršius. Nereikia plauti ir nekeičia medienos pluošto. Tik profesionaliam naudojimui.

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Agregatinė būsena: skystis

Spalva: bespalvis

Kvapas: bekvapis

Užsidegimo taškas: nedegus

Tankis: 1,2

Tirpumas: tirpus

pH reikšmė: nežinoma

Maišymo santykis: komponentas A – 100 gramų, komponentas B – 50 gramų

Skiediklis: vanduo

Išėiga: apie 50g/m², priklausomai nuo medžio rūšies

Rekomendacijos:

Produktas skirtas tik profesionaliam naudojimui, rekomenduojame dėvėti apsaugines pirštines, akinius ir naudoti nemetalinius įrankius. Sumaišius A ir B komponentus, baliklis išlaikys maksimalų reaktyvumą pirmas 3 valandas, vėliau reaktyvumas silpnės ir visiškai išnyks per ateinančias 24 valandas. Produktas nėra tinkamas medienai su dideliu tanino rūgšties kiekiu. Preliminarus produkto bandymas ant pasirinktos medienos yra būtinas. Dėmesio, produktas yra jautrus šviesai, būtina vengti tiesioginių saulės spindulių, negalima laikyti talpos atviros. Dėl riboto reaktyvumo laiko, užmaišykite tik tokį kiekį, kurį tikrai sunaudosite, jei gautas mišinys per daug stiprus, įpilkite 50 g vandens.

Naudojimo instrukcija:

Paruoškite mišinį plastikinėje talpoje santykiu: 100 g baliklio, 50 g priedo. Tepkite ant bet kokio nedengto, švaraus medinio paviršiaus, naudojant teptuką ar žemo slėgio purkštuvą. Jei norite atstatyti medienos grybelio mėlynas dėmes, pirmiausia tepkite produktą tik tose vietose, jam išdžiūvus, tepkite antrą sluoksnį ant viso paviršiaus, taip išvengsite balsvų dėmių ir pasieksite vienodesnį rezultatą. Džiūvimo laikas labai priklauso nuo medžiagos kiekio, medienos rūšies ir aplinkos temperatūros. 50 g medžiagos padengto 1 m² paviršiaus džiūvimo laikas 20 °C temperatūroje yra 2-4 valandos, tačiau produkto organinių junginių aktyvumas tęsis 24/48 valandas. Norėdami pašalinti pakeltą „odelą“ pašlifuokite švelniu šlifavimo popieriumi ir lakuokite. Naudokite akrilinius arba vieno komponento lakus. Venkite naudoti vandens pagrindo medžiagas ar dviejų komponentų lakus, tokius kaip poliuretano lakai. Borma Bleacher yra organinė / biologiškai skaidoma dispersija vandens pagrindu, todėl kitas vandens pagrindo medžiagos sluoksnis vėl suaktyvins baliklio junginius, o tai sukels burbulų atsiradimą, todėl rekomenduojame užtepti bent vieną sluoksnį specialaus izoliatoriaus HOLZWACHS LASUR ALF.



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

2016 07 20 REV 01

WOOD BLEACHER

Ideali priemonė visų tipų medienai — nereikia plauti.

Laikymo instrukcija:

Laikyti priemonę sandariai uždarytą gerai vėdinamose patalpose, atokiai nuo liepsnos ir kibirkščių. Ideali laikymo temperatūra yra žemesnė nei 25 °C.

Pakuotės:

1+0,5 l arba 5+2,5 l talpos buteliuose

Dėmesio!

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Vis dėlto mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Be to, skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes galime garantuoti fizinių ir cheminių charakteristikų testinumą.