

TECHNINIAI DUOMENYS

UNIBORD 636

BENDROSIOS NUOSTATOS

Kieto pavidalo EVA-kopolimero pagrindo klijai lydalai skirti rankinėms briaunų kantavimo staklėms.

TAIKYMAS

Skirti briaunų, pagamintų iš lukšto ar medžio, plastikinio laminato, melamino, klijavimui, PVC ir ABS briaunų klijavimui rankinėmis staklėmis. Išsiskiria ilgu atviro išlaikymo laiku, greitu paleidimu ir atsparumu karščiui.

Pridėjus 10-30% UNIBORD 636 į produktą, skirtą automatinėms kantavimo staklėms, padidėja lydymosi greitis; atviras išlaikymo laikas ir pagerėja sukibimas.

CHARAKTERISTIKOS

FORMA	granulės
SPALVA	natūrali - riešutmedžio
KLAMPUMAS pagal Brukfildą 200 °C temperatūroje G27/5rpm	10000 – 20000 mPa*s
MINKŠTĖJIMO TEMPERATŪRA (žiedo ir rutulio)	85 - 90 °C

UNIBORD 636 OPTIMALAUS PANAUDOJIMO SĄLYGOS:

TEMPERATŪRA BAKE	150 – 170 °C
TEMPERATŪRA ANT VELENĖLIO	160 – 190 °C
IDEALUS DARBINIS GREITIS	8 – 15 m/min
KLIJUOJAMOS MEDŽIAGOS DRĖGNUMAS	8 - 10 %
SPAUDIMAS Į BRIAUNĄ	3 – 5 kg/cm ²

NAUDOJIMOSI PATARIMAI

Dažnai tikrinkite klijų temperatūrą ant velenėlio. Esant žemesnei temperatūrai nei rekomenduojama, sutrumpėja atviro išlaikymo laikas, dėl to išryškėja daug klijavimo defektų; dėl per aukštos temperatūros gali pakisti spalva, klampumas ir lipumas. Klijuojant šaltus arba drėgnus paviršius atviro išlaikymo laikas sutrumpėja, dėl to gali atsirasti klijavimo defektai.

Darbo pertraukų metu temperatūrą klijų bakelyje siūloma sumažinti iki 30 – 40 °C. tam, kad būtų išvengta produkto savybių pakitimo.

Kartais blogi klijavimo rezultatai gali atsirasti dėl kanto tipo ar sudėtinių medžiagų: dėl to rekomenduojama atlikti bandomąjį (testinį) klijavimą. Jeigu rezultatas blogas, patartina pasirinkti tinkamą produktą.

PAKUOTĖ

25 kg popieriniai maišai.

LAIKYMAS

Galiojimo laikas: 12 mėnesių esant 20 °C originalioje sandarioje pakuotėje.

Minėti duomenys yra mūsų patirties rezultatas ir, dėl skirtingų darbo sąlygų, jie yra rekomendacinio pobūdžio.

Data: Rugsėjis 2013; VERSIJA N ° 0

- ŠIS TECHNINIS LAPAS NEGALI BŪTI LAIKOMAS PRODUKTO SPECIFIKACIJA -

UAB Duranus

Savanorių pr. 180, Vilnius. Tel./faks. 8 5 2323052
UNICOL S.R.L 31043 Fontanelle (TV) Tel. +390422809009 Fax +390422809044
www.unicol.it info@unicol.it