PARQUET OIL 2K

Dvikomponentis aliejus parketui, be tirpiklių

Aprašymas:
Tai aliejų mišinys be tirpiklių, pasižymintis labai geromis savybėmis. Aliejus naudojamas su katalizatoriumi, padidinančiu medžiagos kietumą ir sumažinančiu džiūvimo laiką. Giliai įsigerdamas aliejus maitina medieną, apsaugo ją nuo nusidėvėjimo ir drėgmės. Bet kokią medieną padaro itin atsparią dėvėjimuisi. Grindis pakanka dengti vienu sluoksniu. Idealiai tinka visoms grindims vidaus patalpose, taip pat ir virtuvėje ar vonioje. Profesionaliam naudojimui.

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Sudėtis:	sėmenų/ricinos aliejaus bazė
Agregatinė būsena:	tirštas skystis
Spalva:	bespalvis
Kvapas:	tipinis
Tirpumas vandenyje:	netirpsta
Skiedimas:	su Solvoil 04 arba Solvoil PLUS
Išeiga:	30-50 m^2/l
Džiūvimo laikas (20° C):	24-36 valandos
Pilnai išdžiūna (20° C):	per 48 valandas
Medžiagos gyvybingumas (20° C):	6-8 val.
Santykis su katalizatoriumi:	100:10 naudojimui namuose, 100:30 naudojimui aukšto dėvėjimosi patalpose.

Kaip naudoti:
Aliejus naudojamas kartu su katalizatoriumi.
Nušlifuokite paviršių 100-120 grūdėtumo šlifavimo popieriumi, nuvalykite seną laką, riebalus, purvą ir dulkes. Aliejų galima dažyti pridedant aliejaus pigmento „Coloroil“ (primygtinai rekomenduojame išbandyti prieš naudojant).

Paviršiaus naudojimui namuose naudokite aliejų su katalizatoriumi santykiu 100:10. Supilkyte aliejų ir katalizatorių į indą, labai gerai išmaišykite. Su mišiniu lengviau dirbti bus jį praskiedus 10% Solvoil Plus skiedikliu.
Paviršiaus naudojimui aukšto dėvėjimosi patalpose naudokite aliejų su katalizatoriumi santykiu 100:30. Supilkyte aliejų ir katalizatorių į indą, labai gerai išmaišykite. Su mišiniu lengviau dirbti bus jį praskiedus 10% Solvoil Plus skiedikliu.

Dengimo būdas:
Alyvos įtrynimui reikalinga poliravimo mašina. Kad mežiaga maksimaliai įsigertų į medieną, paskleiskite katalizuotą alyvą ant paviršiaus ir leiskite įsigerti 10/20 minučių. Tada ją įtrinkite poliravimo mašina pagal žemiau pateiktą instrukciją. Darbų pagreitinmui alyvą galima skleisti ir poliravimo mašina.

Alyvavimas su poliravimo mašina
Grindų alyvavimui
Paskleiskite katalizuotą alyvą ant paviršiaus naudodami poliravimo mašiną. Natūralų efektą išgausite naudodami rudą poliravimo padą, baltas padas gali būti naudojamas siekiant išgauti labiau dekoratyvų efektą. Jei reikia, antrą sluoksnį įtrinkite baltu padu. Antras sluoksnis gali būti dengiamas ant šlapio paviršiaus arba po 12-18 valandų. Paviršiaus poliruoti taro sluoksnių dengimo nereikia.

PARQUET OIL 2K

Parketinis dvikomponentis aliejus, be tirpiklių

Pakuotės:

Alyva tiekiama kartu su katalizatoriumi:

1 + 0,3/0,1 l	Kodas: 49512K+4951K
2,5 l + 0,75/0,25 l	Kodas: 49522K+4952K
5 l + 1,5/0,5 l	Kodas: 49532K+4953K
10 l + 3/1 l	Kodas 49542K+4954K
20 l + 6/2 l	Kodas 49552K+4955K

Laikymo instrukcija:

Laikyti gerai uždarytoje talpoje, gerai vėdinamoje patalpoje, atokiai nuo ugnies, karštų ar lengvai užsidegančių šaltinių.

Dėmesio!

Pjuvenos, medvilninė medžiaga, popierius ir pan. produktai, prisigėrę medžiagos, gali savaime užsidegti. Jei šie produktai naudojami grindų valymui, užtikrinkite gerą patalpų ventiliaciją, kuri pagreitina džiūvimą arba po naudojimo perplaukite valymo priemones vandeniu.

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Vis dėlto mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių tęstinumą.