

TECHNINIAI DUOMENYS

RESIN 445

Pagaminti karbamidinio formaldehido savriekiečiu miltelių pagrindu. Pasižymi ilgu atviro išlaikymo laiku, dideliu klijavimo greičiu, labai geru sukibimu.

Tinkami klijuoti E1 klasės gaminius. Naudojamas klijuojant karštais presais. Skirtas lukšto (faneros), karštų plokščių, medžio drožlių plokštės ir baldų klijavimui, kai reikalingas žemas formaldehidų kiekis.

Šis produktas ypač tinka medienos klijavimui naudojant membraninius presus.

CHARAKTERISTIKOS

Forma	baltos arba riešuto spalvos milteliai
Lyginamasis svoris	0,5 g/cm ²
Klampumas pagal Brukfildą prie 20 °C, g3/5rpm	3000-8000 mPa.s
pH prie 20 °C	4 – 5,5

NURODYMAI

Produktas turi būti skiedžiamas vandeniu 65% produkto, kaip pateikta žemiau:

RESIN 445	10 kg.
VANDUO (15 – 20 °C)	5 kg.
Atviro išlaikymo laikas	
15°C	3 val.
20°C	2 val.
30°C	1 val.
Kietinimo laikas	
60°C	4 min.
80°C	75 s.
100°C	45 s.

Kiekvienos medienos storio milimetras prailgina kietėjimo laiką viena minute.

KLIJŲ UŽNEŠIMAS IR PRESAVIMAS

Klijai užnešami su ritinėliais, mentele arba teptuku. Klijų kiekis priklauso nuo medienos rūšies (paprastai nuo 100 iki 200 g/m²). **E1 klasės produktams, klijų kiekis negali viršyti 100 g/m².** Spaudimo darbinis slėgis priklauso nuo naudojamų medžiagų, nuo 0,8 iki 2 kg/cm².

ĮSPĖJIMAS

Presuodami nuolat tikrinkite, ar klijai vis dar drėgni ir lipnūs.

Beržas, raudonmedis, eglė ir panaši mediena turi būti klijuojama laikantis specialių klijų sumaišymo proporcijų.

Klijavimo mišinį patartina paruošti ne metaliniame inde arba inde iš nerūdijančio plieno.

ĮPAKAVIMAS

25 kg popieriniai maišai.

LAIKYMAS

Klijų laikymas originalioje pakuotėje prie +20 °C: 6 mėn.

Produkto laikymas žemesnėje nei 10° C ar didesnėje nei 30° C temperatūroje gali įtakoti produkto savybių pakitimus. Būtina laikyti sausoje patalpoje. Sudrėkę milteliai gali sušokti ir klijai taps netinkami naudoti.

LAIKYTI NE ŽEMESNĖJE NEI 10° C TEMPERATŪROJE

Šiame lape nurodyta informacija yra rekomenduotino pobūdžio. Skirtingi produkto naudojimo būdai, darbas esant skirtingoms aplinkos sąlygoms įtakoja galutinį rezultatą.

UAB Duranus

Savanorių pr. 180, Vilnius. Tel./faks. 8 5 2323052
UNICOL srl, 31043 Fontanelle - TV – Italy, Via del Commercio, 2, Tel. +39 0422 809009