

AX 1542/10

Vienkomponenčiai polichloropreniniai klijai

Techninės charakteristikos

	Duomenys	Paklaida	Metodas
Klampumas prie 20°C	1100 mPa.s	±15%	ICF N° 07

Panaudojimo sritis

AX 1542/10 vienkomponenčiai polichloropreniniai klijai batų pramonei, skirti odų, kai kurio sintetinio kaučiuko, kamštinės medžiagos, tekstilės klijavimui.

AX 1542/10 puikus pirmas sluoksnis ant stipriai absorbuojančių medžiagų.

Pagrindinės savybės: didelė pirminė sukibimo jėga, puikus atsparumas karščiui, ilgas galiojimo laikas, lengva naudoti.

Naudojimo instrukcija

1. Suplakite ir gerai išmaišykite klijus.
2. Atsargiai pašauškite paviršius, kad klijai geriau įsigertų.
3. Sukamaisiais judesiais tepkite klijus kietu šepetiu. Taip užtikrinsite geresnį įsigėrimą ir tolygų klijų paskirstymą. Ant stipriai absorbuojančių medžiagų rekomenduojame tepti du sluoksnius, antrą – praėjus kelioms minutėms. Paviršius išdžiūna po 15-20 minučių.
4. Sujunkite paviršius ir tolygiai spauskite. Klijų reaktyvavimas kaitinant (klijavimas ir presavimas) galimas ir po kelių dienų. Tokiu atveju paviršius būtina išlaikyti švarius.
5. Klijavimas yra visiškai stabilus po 48 valandų.

Pastabos

KLAMPUMAS: Klampumas yra matuojamas viskometru „Brookfield RVD“, rotorius RV3 ir greitis 20 rpm.

LAIKYMAS: AX 1542/10 originalioje, sandarioje pakuotėje temperatūroje 15-25°C, gali būti laikomi apie 12 mėnesių be klampumo pasikeitimų.

VALYMAS: Paviršius suteptus klijais AX 1542/10 valykite DILUENTE N.

Pakuotės

5 kg skardinės, 50 kg statinės



Responsabile R&S/CQ
© **Industrie Chimiche Forestali S.p.A.**
Via F.lli Kennedy, 75 - 20010 Marcallo con Casone (MI)
All rights reserved
www.forestali.it
Revisione del: 28/08/2012