

TensorGrip®

LP61

PREMIUM PURŠKIAMI KLIJAI

SUITABLE FOR:



Metal Sheet



Synthetic Leather



Standard Laminate



FRL



Plastic

PROPERTIES:



Web Spray



CLASS-0 Fire Rated

AVAILABLE IN:



500ml Aerosol



22ltr Canister

COLOURS:



Orange

TECHDATA *Platinum*

PRODUKTO APRAŠYMAS

TensorGrip® LP61 tinkami HPL, lukšto ir beveik visų kitų dekoratyvinių laminatų klijavimui ant MDF, medžio drožlių plokščių, faneros ir daugybės kitų medienos lapų. Unikali formulė sukurta ilgalaikiam, VISO GYVENIMO TRUKMĖS suklijavimui ir pasižymi dideliu sukibimu bei suklijavimo tvirtumu. **TensorGrip® LP61** yra pirmieji purškiami klijai pasaulyje, apdovanoti 0 klasės nedegumo reitingu! Tai ne tik įrodo, kad **LP61** pasižymi viena pažangiausių technologijų klijams, bet ir reiškia, kad jei ieškoma visiškai nedegaus sprendimo – **LP61** turėtų būti jūsų pagrindinis pasirinkimas.

PRIVALUMAI

- 0 klasės degumo reitingas.
- Nedegūs.
- Atsparumas aukštai temperatūrai – 128°C.
- Didelis kietųjų dalelių skaičius.
- Nešiojama sistema.
- Tvirti.
- Lengva naudojimo kontrolė.
- Minimalus valymas.
- Lengva naudojimo kontrolė.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Klijai skirti dvipusiam klijavimui. Prieš klijuodami įsitinkite, kad paviršius yra švarus, sausas, nedulkėtas, nuriebalintas, ant jo nelikę dažų, vaško ir t.t. Geriausias rezultatas gaunamas kai medžiagos ir klijuojamų paviršių temperatūra yra 16-27 C°.
- Naudokite gerai ventiliuojamoje patalpoje. Jei įmanoma, prieš naudodami kanistrą su medžiaga gerai pakratykite. Pritvirtinkite ir gerai užspauskite klijų padavimo žarną ant klijų pistoleto su reikiamu antgaliu. Kitą žarnos galą pritvirtinkite prie kanistro. Įsitinkite, kad žarnos antgalių vožtuvai gerai užspausti. Lėtai ir iki galo atidarykite kanistro vožtuvą, patikrinkite, ar nėra nutekėjimo. Prieš purkšdami atrakinkite pistoleto gaiduko apsaugą.
- Prieš naudodami, patikrinkite medžiagų suderinamumą, užpurškite nedidelį kiekį klijų ant medžiagos. Produktas gali pakenkti kai kuriems paviršiams. Purškite vienu sluoksniu tolygiai 10-20 cm atstumu, 90° kampu, padenkite 80%-100% paviršiaus. Jei būtina, užpurškite antrą sluoksnį ant kai kurių vietų, jei jums atrodo, kad klijų sluoksnis nepakankamas. Klijus purškite ant abiejų sluoksnių, ant vieno - vertikaliai, ant kito - horizontaliai. Leiskite klijams pradžiūti, iki kol paspaudus kumščiu klijų ant jo neliks.
- Tolygiai suspauskite paviršius. Patartina naudoti volelį. Klijai pilnai sustingsta per 24 val.
- Jei klijų pistoleto antgalis užsikimšo, nusukite jį nuo pistoleto ir išvalykite skiedikliu, tokiu kaip lako nuėmiklis ar acetonas. Nekrapštykite antgalio smeigtuku.

KANISTRŲ SU KLIJAIŠ LAIKYMAS / KEITIMAS

- Užsukite kanistro vožtuvą, išpurškite klijų likutį iš žarnos, nuimkite klijų padavimo žarną ir pistoletą nuo kanistro. Pritvirtinkite žarną prie kanistro su valymo tirpikliu (parduodamą atskirai) ir purškite tol, kol skystis taps skaidrus, kas parodys, kad žarna ir pistoletas švarūs. Jei nuspręsite palikti žarną su klijų purškimo pistoletu ant kanistro, palikite kanistro vožtuvą atvirą. Nenuimkite žarnos/pistoleto nuo kanistro. Uždarykite ir užrakinkite klijų purškimo pistoletą.

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Optimaliems rezultatams laikykite kanistrą virš 18°C naudojimosi metu, kanistro naudoti žemesnėje nei 10°C temperatūroje negalima. Leiskite medžiagoms aklimatizuotis prie normalios kambario temperatūros (18°C) 48 valandas prieš klijuojant. Neviršykite medžiagos gyvybingumo laiko. Nelaikykite kanistro ant šaltų betono grindų. Jei klijai purškia srove arba laša, vadinasi, kanistras per šaltas – perkelkite jį į šiltesnę aplinką ir leiskite visiškai aklimatizuotis prieš naudojimą.

Tensorgrip®

LP6I

PREMIUM PURŠKIAMI
KLIJAI

ATSARGIAI

- Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose.
- Nesieskite ir nesistenkite atnaujinti su skiedikliais.
- Nedeginkite.
- Nelaikykite aukštesnėje nei 50°C temperatūroje.
- Nelaikykite šalia degių šaltinių.
- Išleiskite slėgį prieš nuimant žarną.
- Patikrinkite tinkamumą prieš pradėdami naudoti.

CHEMINĖ TECHNINĖ INFORMACIJA

TIPINĖS SAVYBĖS

Klumpumas	350 cps 25°C sp#2, 30r.p.m.
Kietųjų dalelių kiekis	29%-31%
Spalva	Oranžinė
Sistemos degumas	Nedegūs klijai degiame propelente
Siūlė	> 250 p.s.i.
Tąsumas (180° plėvelė)	> 25 p.s.i.
90° plėvelė (6.25 sq.cm)	> 25p.s.i.
Atsparumas karščiui (klijų siūlės atsparumas temperatūrai) 100 gramų	> 128°C
Atsparumas karščiui (25mm/100g)	115°C
Džiūvimo laikas	1-2 minutės, priklausomai nuo temperatūros ir drėgnumo
Medžiagos gyvybingumo laikas	30 min
Išėiga	21 sausas gramas/m²
GALIOJIMO LAIKAS	18 mėnesių nuo pagaminimo datos

PAKUOTĖ

67kg	Grąžinamas kanistras, tinkamas tik pramoniniam naudojimui
------	---

LAIKYMAS

NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

- Atsižvelkite į saugos duomenų lapą prieš naudojimą.
- Nelaikykite aukštesnėje nei 50°C temperatūroje.
- Atsižvelkite į saugos duomenų lapą prieš naudojimą.
- Nelaikykite kanistro ant šaltų betono grindų.
- Optimaliems rezultatams laikykite kanistrą virš 18°C naudojimosi metu, kanistro naudoti žemesnėje nei 10°C temperatūroje negalima.
- Kai prijungta, visada laikykite vožtuvą atvirą, o žarnoje palaikykite vienodą slėgį.
- Neuždarykite vožtuvo, kol nebūsate pasiruošę prijungti prie naujo cilindro.
- Išleiskite slėgį prieš nuimant žarną.
- Visada patikrinkite mūsų produktą, kad įvertintumėte tinkamumą jūsų konkrečiam naudojimui, prieš pradėdami naudoti produkcijoje.

Copyright © 2018 by Quin Global UK Ltd All rights reserved. This publication or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher.

GARANTIJOS ATSIŠAKYMAS: Techninių duomenų lapas, esantis čia, remiasi mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi, ir mes negalime būti atsakingais už bet kokius klaidas, netikslumus, praleidimus arba redakcines klaidas, atsirandančias iš technologinių pokyčių arba tyrimų tarp šio dokumento sukūrimo datos ir produkto įsigijimo datos. Prieš naudojant produktą, vartotojas turėtų atlikti reikiamus bandymus, kad užtikrinti produkto tinkamumą bet kokiame numatytae naudojimui. Taip pat visi vartotojai turėtų susisiekti su pardavėju arba produkto gamintoju dėl papildomos techninės informacijos, susijusios su produkto naudojimu, jei jie mano, kad jų turimą informaciją reikia patikslinti, ar tai būtų susiję su įprastu naudojimu, ar su specifiniu produkto panaudojimu. Mūsų garantija taikoma teisės aktų nuostatų, kitų galiojančių nuostatų, taip pat esamų profesinių standartų kontekste bei vadovaujantis nuostatomis, pateiktomis mūsų bendrosiose pardavimo sąlygose. Informacija, detalizuota esamame techninių duomenų lape, pateikiama kaip nurodymai ir nėra baigtinė. Tai taikoma ir bet kokiai informacijai, pateiktai žodžiu telefonu bet kuriam mūsų klientui.



QUIN GLOBAL UK
Unit 1 Ruthvenfield Avenue,
Inverlorn Industrial Estate,
Perth, PH1 3WB

T: +44 (0) 845 381 2233
E: info.uk@quinglobal.com
www.quinglobal.com

