

TensorGrip®

L17

AUKŠTOMS TEMPERATŪROMS ATSPARŪS PURŠKIAMI KONTAKTINIAI KLIJAI

SUITABLE FOR:



Aluminium



Standard Laminate



FRL



FRP/GRP



Plasterboard

PROPERTIES:



Web Spray



FR-0

AVAILABLE IN:



500ml Aerosol



22ltr Canister



110ltr Intermediate

COLOURS:



Clear

TECHDATA

PRODUKTO APRAŠYMAS

TensorGrip® L17 yra didelio našumo kontaktiniai klijai su unikalia dervos formule, kuri sukuria tvirtą ir atsparią sukibimo liniją tarp medžiagų su dekoratyviniais paviršiais ir visų įprastų medienos pagrindų. Tinkami HPL, GRP ir aliuminio (su)klijavimui su MDF, medžio drožlių plokštėmis, fanera ir daugeliu kitų medienos plokščių bei yra sukurti ilgalaikiam suklijavimui ir pasižymi greitu sukibimo tvirtumu ir dideliu atsparumu karščiui.

TensorGrip® L17 taip pat gal būti naudojami lakštinio metalo klijavime, kai paviršiaus paruošimas yra labai svarbus – paviršius turi būti nuriebalintas ir lengvai nušlifuotas su švelniu abrazyvu arba nevilnone medžiaga.

PRIVALUMAI

- Greitai džioviantys.
- Atsparumas aukštai temperatūrai – 120°C.
- Didelis kietųjų dalelių skaičius.
- Portatyvus naudojimas.
- Lengva naudojimo kontrolė.
- 1 gaisro klasė.
- BS 6222 sukibimo stiprumo patvirtinimas.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Klijai skirti dvipusiam klijavimui. Prieš klijuodami įsitikinkite, kad paviršius yra švarus, sausas, nedulkėtas, nuriebalintas, ant jo nelikę dažų, vaško ir t.t. Geriausias rezultatas gaunamas kai medžiagos ir klijuojamų paviršių temperatūra yra 16-27°C.
- Naudokite gerai ventiliuojamoje patalpoje. Jei įmanoma, prieš naudodami kanistrą su medžiaga gerai pakratykite. Pritvirtinkite ir gerai užspauskite klijų padavimo žarną ant klijų pistoleto su reikiamu antgaliu. Kitą žarnos galą pritvirtinkite prie kanistro. Įsitikinkite, kad žarnos antgalis vožtuvui gerai užspausti. Lėtai ir iki galo atidarykite kanistro vožtuvą, patikrinkite, ar nėra nutekėjimo. Prieš purkšdami atrakinkite pistoleto gaiduko apsaugą.
- Prieš naudodami, patikrinkite medžiagų suderinamumą, užpurškite nedidelį kiekį klijų ant medžiagos. Produktas gali pakenkti kai kuriems paviršiams. Purškite vienu sluoksniu tolygiai 10-20 cm atstumu, 90° kampu, padenkite 80%-100% paviršiaus. Jei būtina, užpurškite antrą sluoksnį ant kai kurių vietų, jei jums atrodo, kad klijų sluoksnis nepakankamas. Klijus purškite ant abiejų sluoksnių, ant vieno - vertikaliai, ant kito - horizontaliai. Leiskite klijams pradžiūti, iki kol paspaudus kumščiu klijų ant jo neliks.
- Tolygiai suspauskite paviršius. Patartina naudoti volelį. Klijai pilnai sustingsta per 24 val.
- Jei klijų pistoleto antgalis užsikimšo, nusukite jį nuo pistoleto ir išvalykite skiedikliu, tokiu kaip lako nuėmiklis ar acetonas. Nekrapštykite antgalio smeigtuku.

KANISTRŲ SU KLIJAIŠ LAIKYMAS / KEITIMAS

- Užsukite kanistro vožtuvą, išpurškite klijų likutį iš žarnos, nuimkite klijų padavimo žarną ir pistoletą nuo kanistro. Pritvirtinkite žarną prie kanistro su valymo tirpikliu (parduodamą atskirai) ir purškite tol, kol skystis taps skaidrus, kas parodys, kad žarna ir pistoletas švarūs. Jei nuspręsite palikti žarną su klijų purškimo pistoleto ant kanistro, palikite kanistro vožtuvą atvirą. Nenuimkite žarnos/pistoleto nuo kanistro. Uždarykite ir užrakinkite klijų purškimo pistoletą

SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Optimaliems rezultatams laikykite kanistrą virš 18°C naudojimosi metu, kanistro naudoti žemesnėje nei 10°C temperatūroje negalima. Leiskite substratams aklimatizuotis prie normalios kambario temperatūros (18°C) 48 valandas prieš klijuojant. Neviršykite medžiagos gyvybingumo laiko. Nelaikykite kanistro ant šaltų betono grindų. Jei klijai purškia srove arba laša, vadinasi, kanistras per šaltas – perkeltkite jį į šiltesnę aplinką ir leiskite visiškai aklimatizuotis prieš naudojimą.

ATSARGIAI

- Naudokite tik gerai vėdinamose patalpose.
- Nesieskite ir nesistenkite atnaujinti su skiedikliais.

Tensorgrip®

L17

AUKŠTOMS
TEMPERATŪROMS
ATSPARŪS PURŠKIAMI
KONTAKTINIAI KLIJAI



- Nedeginkite.
- Nelaikykite aukštesnėje nei 50°C temperatūroje.
- Nelaikykite šalia degių šaltinių.
- Išleiskite slėgį prieš nuimant žarną.
- Patikrinkite tinkamumą prieš pradėdami naudoti.

CHEMINĖ TECHNINĖ INFORMACIJA

TIPINĖS SAVYBĖS

Klampus	350 cps 25°C sp#2, 30 r.p.m.
Kietųjų dalelių kiekis	28%-30%
Spalva	skaidri arba žalia
Degumas	Nedegūs klijai degiame propelente.
Siūlė	> 250 p.s.i.
Tąsumas (180° plėvelė)	> 25 p.s.i. 90° plėvelė (6.25 kv.cm) > 25p.s.i.
Atsparumas karščiui (klijų siūlės atsparumas temperatūrai) 100 gramų	> 120°C
Atsparumas karščiui (25mm/100g)	> 120°C
Džiūvimo laikas	1-2 minutės, priklausomai nuo temperatūros ir drėgnumo
Medžiagos gyvybingumo laikas	30 min
Išėiga	21 sausas gramas/m²
GALIOJIMO LAIKAS	18 mėnesių nuo pagaminimo datos

PAKUOTĖ

17kg	vienkartinis kanistras, tinkamas tik pramoniniam naudojimui
85kg	grąžinamas kanistras, tinkamas tik pramoniniam naudojimui
500ml	aerozolis, tinkamas pramoniniam ir kasdieniam naudojimui

LAIKYMAS

NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

- Atsižvelkite į saugos duomenų lapą prieš naudojimą.
- Nelaikykite aukštesnėje nei 50°C temperatūroje.
- Atsižvelkite į saugos duomenų lapą prieš naudojimą.
- Nelaikykite kanistro ant šaltų betono grindų.
- Optimaliems rezultatams laikykite kanistrą virš 18°C naudojimosi metu, kanistro naudoti žemesnėje nei 10°C temperatūroje negalima.
- Kai prijungta, visada laikykite vožtuvą atvirą, o žarnoje palaikykite vienodą slėgį.
- Neuždarykite vožtuvo, kol nebūsėte pasiruošę prijungti prie naujo cilindro.
- Išleiskite slėgį prieš nuimant žarną.
- Visada patikrinkite mūsų produktą, kad įvertintumėte tinkamumą jūsų konkrečiam naudojimui, prieš pradėdami naudoti produkcijoje.

GARANTIJOS ATSIŠAKYMAS: Techninių duomenų lapas, esantis čia, remiasi mūsų dabartinėmis žiniomis ir patirtimi, ir mes negalime būti laikomi atsakingais už bet kokias klaidas, netikslumus, pralaidumus arba redakcines klaidas, atsirandančias iš technologinių pokyčių arba tyrimų tarp šio dokumento sukrimo datos ir produkto įsigijimo datos. Prieš naudodami produktą, vartotojas turėtų atlikti reikiamus bandymus, kad užtikrintų produkto tinkamumą bet kokiame numatytoje naudojimui. Taip pat visi vartotojai turėtų susisiekti su pardavėju arba produkto gamintoju dėl papildomos techninės informacijos, susijusios su produkto naudojimui, jei jie mano, kad jų turima informacija reikia patikslinti, ar tai būtų susiję su įprastu naudojimui, ar su specifiniu produkto panaudojimu. Mūsų garantija taikoma teisės aktų nuostatomis, kitų galiojančių nuostatų, taip pat esamų profesinių standartų kontekste bei vadovaujantis nuostatomis, pateiktomis mūsų bendrosiose pardavimo sąlygose. Informacija, detalizuota esamame techninių duomenų lape, pateikiama kaip nurodymai ir nėra baigtinė. Tai taikoma ir bet kokiai informacijai, pateiktai žodžiu telefonu bet kuriam mūsų būsimam ar esamam klientui.

