

**HOLZMASSE K2****Dvikomponentis glaistas K2****Aprašymas:**

Glaistą sudaro poliesterinės dervos ir mineraliniai papildai su medžio dulkėmis. Jis specialiai pritaikytas senovinių baldų restauravimui (atkuria medienos detales) ir viskam, kas gali būti gaminama iš medienos (namai, valtys ir t.t.).

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Savitasis svoris: 1200g/l

Spalva: skaidrus ir tamsaus medžio

Galiojimo laikas: 12 mėnesių, laikant sausoje, vėdinamoje patalpoje, atokiai nuo karštų objektų.

Elastingumas: geras

Susitraukimas: jokio

Atsparumas vandeniui ir skiedikliui: puikus

Išgaruojančios medžiagos: 280 g/l

Sausos liekana: 78% bendro svorio

Pastabos: Išgaruojančių ir sausų medžiagų kiekis priklauso nuo skiediklio

Naudojimo instrukcija:

Paruošimas

Atsargiai nuvalyti paviršių; Skiesti naudojant antsilikoninį skiediklį.

Įdėti kietiklio, priklausomai nuo kambario temperatūros:

- mažiau nei 10°C: 3-3,5%

- 10-20°C: 2-2,5%

- daugiau nei 20°C: 1-1,5%

Gera išmaišyti abu komponentus.

Po 4-6 minučių galima naudoti.

Padengti vienu ar daugiau sluoksnių, priklausomai nuo reikiamo storio.

Palikti džiūti 20°C temperatūroje.

Prieš dengiant nauju sluoksniu palaukti 6-7 minutes.

Po 35-40 minučių galima šlifuoti šlifavimo popieriumi P 80, P 180.

Laikymo instrukcija:

Laikyti sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, atokiai nuo karščio ir tiesioginių saulės spindulių. Laikyti atokiai nuo degančių ir kibirkščiuojančių objektų. Produktas skirtas profesionalams.

Pakuotės:

Skardinės po 125 ml, 750 ml, 820 ml, 1,25 kg, 1,3 kg

Dėmesio!

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Vis dėlto mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių tęstinumą.