



TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

HARD TOP

Aukšto atsparumo šelakas

Aprašymas:

Paruoštas naudojimui, aukšto atsparumo nitro lako tirpalas. Pagamintas iš natūralaus bevaškio šelako ir celiuliozės dervos. Bet kokiam mediniam paviršiui suteikia blizgesį, švelnumą ir apsaugą. Eksploatavimui vidaus patalpose. Sudėtyje nėra formaldehido.

Cheminės ir fizinės charakteristikos:

Agregatinė būsena:	skystis
Spalva:	bespalvis
Kvapų:	tipinis
Skiedimas:	paruoštas naudojimui
Galimas skiedimas:	10 – 20% 5etilo alkoholiu
Prieš naudojant kitas priemones:	30 – 60 minučių prie 20°C
Visiškai išdžiūna:	3 – 6 valandos prie 20°C
Sausa liekana:	25%
Savitasis svoris:	0,81 ± 0,03
Išeiga:	9/12 m ² /l
Naudojimo temperatūra:	ne mažiau 10°C
Saugumo nurodymas:	labai degus
Galiojimo laikas:	apie 12 mėnesių, jei laikomas originaliose talpose.

Naudojimo instrukcija:

Dengti plonais sluoksniais ant švaraus ir sauso paviršiaus, naudojant nedidelį teptuką, tepant ar purškiant. Purškiant, purškiklį laikyti 13/40 cm atstumu 4 mbar slėgiu. Tarp pirmo ir antro sluoksnio, patikrinti ar paviršius visiškai išdžiūvęs ir jei reikia pašlifuoti švelniu šlifavimo popieriumi P320/400. Padengus tris sluoksnius, gaunamas labai lygus ir blizgus paviršius. Priemonei atspalvį galima suteikti naudojant BORMA HOLZFABRE CONCENTRATE dažiklį.

Laikymo instrukcija:

Priemonė turi būti saugoma, laikantis visų higienos ir saugumo reikalavimų.

Pakuotės:

400 ml ir 1 l talpos skardinėse.

Dėmesio!

Techninis lapas sudarytas atsižvelgiant į atliktų testų rezultatus. Vis dėlto mūsų techniniai patarimai neužtikrina 100% garantijos. Skirtingi produkto naudojimo būdai, maišymai, esant skirtingoms aplinkos sąlygoms, įtakoja galutinį rezultatą. Vartotojas turi išbandyti siūlomą produkciją, kad įsitikintų jos tinkamumu konkrečioje situacijoje. Mes garantuojame produkto fizinių ir cheminių savybių testinumą.