

TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

PLASTUK LEGNO

Poliesterinis glaistas medienai

Atnaujintas 25/03/2013

Aprašymas ir paskirtis

Nesočiųjų poliesterių dervų pagrindo, dvikomponentis glaistas. Gali būti užnešamas storais sluoksniais, tinka net ir dideliems defektams medienoje užglaistyti. Galima išgauti bet kokią storį, tepant kelis sluoknius kas keletą minučių. Naudojant tinkamą kietiklį - greitai džiūsta. Po išdžiūvimo glaistą galima obliuoti, šlifuoti, gręžti, pjaustyti kaip natūralų medį. Nuglaistytas paviršius gali būti dengiamas daugeliu rinkoje esančių dažų ir lakų.

Techniniai duomenys

Spalva	žr. spalvų paletėje
Lyginamasis svoris**	„A“ dalis: 1.70 kg/l (± 0.03)
Kietiklis	Pastos kodas 40001015 kodas 40011015
Kietiklio ir glaisto santykis	2-3% kietiklio dozuoja tiesiai iš tūbelės arba dozatoriumi DIDOC
Sutirštėjimo laikas**	5-7 minutės su 3 % kietiklio 40011015
Pilna polimerizacija**	Po 2 valandų
Šlifavimas**	Po 45 minučių vidutinio storio sluoksniui
Džiūvimas	< 1%
Elastingumas	Vidutiniškas-aukštas
Atsparumas vandeniui	Labai geras
Atsparumas tirpikliui	Geras
TVOC emisija	Klasė A+ UNI EN ISO 16000-9
Galiojimas**	12 mėnesių, laikant originalioje pakuotėje atokiau nuo šviesos.

**duomenys prie 20°C (68°F) ir 65% R.H.

Pritaikymas:

Paviršiaus tipas

Visa informacija tolimesniame skyrelyje „Paviršiaus paruošimas“. Dėl tolimesnių klausimų kreiptis į techninį servisą.

Paviršiaus paruošimas

Paviršius turi būti sausas, nedulkėtas. Prieš dedant glaistą būtina nuimti senus dažus ar vaško sluoksnį. Mediena turi būti aukšto mechaninio atsparumo, 8% -15% drėgnumo. Šiurkštus paviršius turi būti gerai prisotintas su gruntu, siekiant sustiprinti masę.

Vaškinga (egzotinė, beržas), alyvuota (alyvmedis) sakinga (eglė, maumedis, pušis ir kt.) medienos turi būti gerai nuvalytos skiedikliu ir padengtos specialiu gruntu.

Palisadras (raudonmedis), ąžuolas kaštonas ir kitos medienos, pasižyminčios prasta adhezija, ir aliejuota mediena turi būti gruntuojama vienu ar daugiau sluoksniais.

Sunkiai besivalančią ar seną medieną patariama nuvalyti smėlio srove ir impregnuoti.

Mediena paveikta insekticidų ar fenolio junginių, turi būti kruopščiai padengta vienu ar daugiau sluoksnių grunto. Medienos adhezijos savybės ir sukibimas su glaistu turi būti kruopščiai įvertinti.

Užnešimo būdai

Su špakliuote.

Produkto paruošimas

Naudojant produktą tūbelėse kartu su DIDOC prietaisu paprasta dozuoti du komponentus.

Naudojant produktą skardinėje, pridėti kietiklio atsižvelgiant į kambario temperatūrą ir reikalingą kietėjimo laiką, santykiu nurodytu žemiau.

Siūlomas santykis prie sekančios temperatūros	Dozuojant iš tūbelės	DIDOC pizicija
Iki 10°C (50°F.)	3 prie 100	Fiksuota
10 - 20°C (50 - 68°F.)	2 prie 100	Fiksuota

Taikymas

Kruopščiai išmaišykite ir lengvu mentelės spaudimu padenkite paviršių glaistu. Storam sluoksniui išgauti dengiama keletą kartų ant jau suketėjusio ir atvėsusio plonesnio sluoksnio. Esant plonam padengimui ar žemai temperatūrai, džiūvimo laikas iki šlifavimo ar perdažymo yra ilgesnis nei pateikiama techniniuose duomenyse.

Visų spalvų Plastuk Legno medžiagos gali būti maišomos, siekiant išgauti tarpinį atspalvį. Siekiant išgauti specifinį atspalvį į medžiagą galima įmaišyti miltelinių pigmentų.

Dengimas

prie 20° C (68° F.) po 2 valandų esant vidutiniam storiui. Tinka įprasti dažai skiediklio pagrindu akriliniai, alkidiniai, epoksidiniai, poliuretaliniai, celiulioziniai dažai. Prieš dažant vandens pagrindo ar netradiciniais naujo tipo dažais rekomenduojama atlikti išankstinius testus.

Valymas

Iškart po naudojimo išvalyti įrankius celiuliozės skiedikliu

PASTABA: Venkite naudoti kai temperatūra žemesnė nei +10°C (50°F.)

Šiame techniniame duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų geriausia patirtimi ir techninėmis žiniomis, tai neatleidžia vartotojų nuo prevencinių patikrinimų, siekiant užtikrinti tinkamą naudojimą. Dėl išsamesnės techninės informacijos apie specifinį panaudojimą, susisiekite su mūsų technine tarnyba.

TIK PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI